

Produktblad stål



K2 STÅL fås i følgende varianter:

STOLPER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 µ	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Stålstolpe, godstykkelse 2 mm	100	100	2700	6502	-
	80	80	2100	6503-210	6603-210
			2400	6503-240	6603-240
			2700	6503-270	6603-270
			3000	6503-300	6603-300

STOLPER MED FODPLADE	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 µ	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Stålstolpe, godstykkelse 2 mm	100	100	2700	6502	-
	80	80	2100	6503-210	6603-210
			2400	6503-240	6603-240
			2700	6503-270	6603-270
			3000	6503-300	6603-300

U-SKINNER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 µ	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
U-skinne side, godstykkelse 2 mm	30	30	1120	6510-112	6610-112
			1400	6510-140	6610-140
			1820	6510-182	6610-182
			1960	6510-196	6610-196
			2100	6510-210	6610-210
U-skinne side 45° højre, godstykkelse 2 mm	17/37	30	1820	6511	6611
U-skinne side 45° venstre, godstykkelse 2 mm	17/37	30	1820	6512	6612
U-skinne top/bund, godstykkelse 2 mm	35	35	915	6520-091	6620-091
			1815	6520-181	6620-181
			2235	6520-223	6620-223

HEGNSLÅGER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 75 µ	Pregalvaniseret, matsort pulverlakeret
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Hegnslåger, godstykkelse 2 mm	1120	1000		6530-112	6630-112
	1400	1000		6530-140	6630-140
	1800	1000		6530-180	6630-180

STÅLKERNER	Mål i mm			Varmgalvaniseret 60 µ	Elforzinket
	H	B	L	Varenummer	Varenummer
Stålkerner (firkantrør), godstykkelse 2 mm	15	28	1665	6540-166	-
			1800	6540-180	-
			2085	6540-208	-
			2220	6540-222	-
Stålkerner (firkantrør), godstykkelse 1,5 mm	60	60	2000	-	6500

Tolerancer og øvrige angivelser – varmgalvaniseret stål:

Som alle andre galvaniserede overflader påvirkes K2 STÅL af vejr og vind, idet overfladen med tiden bliver mere mat og grå. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger ikke til reklamation.

Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af K2 STÅL, og medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til reklamation.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme enkelte nister, grater, aske/slagge og zinkdryp i overfladen. Der kan også enkelte mindre steder være brugt zinkmaling til at lukke sår i zinklagnet som følge af ophængning og lignende. Dette kan ikke helt undgås, og det berettiger ikke til reklamation.

Tolerancer og øvrige angivelser – pulverlakeret stål:

Pulverlakeret pregalvaniseret stål er en holdbar overflade, men som med alle andre overflader påvirkes overfladen af vejr og vind. Sollys vil have en vis effekt og kan over tid have en blegende effekt. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger ikke til reklamation.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men da der er tale om forarbejdede emner, vil der kunne forekomme ujævnheder i overfladen som følge af svejsning eller slibning i emnerne, ligesom der også vil kunne forekomme ujævne kanter m.v.

Der vil også kunne forekomme mindre variationer i overfladen på pulverlakeringen ved forskel i tykkelse af pulverlakken.

Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af K2 STÅL, og medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til reklamation.

Produktblad

hegnsbrædder med fer og not



K2 KOMPOSIT hegnsbrædder forener de bedste egenskaber fra både træ og plast. De er formstabile, vejrbestandige, svampe- og insektresistente, UV-bestandige*), og de rådner ikke.

K2 KOMPOSIT består af 60% træfibre fra løvtræ (FSC-certificeret skovbrug), 30% genbrugsplast (HDPE) samt 10% bindemiddel, farve og UV-stabilisator.

K2 KOMPOSIT er miljøvenligt og indeholder ingen giftige stoffer.

K2 KOMPOSIT forarbejdes omtrent som almindeligt træ og kræver ikke specialværktøj.

K2 KOMPOSIT hegnsbrædder fås med træstruktur i farverne gråsort, betongrå og mørk mahogni, og uden træstruktur i farven gråsort.

K2 KOMPOSIT har en dækbredde på ca. 139-140 mm og fås i tre størrelser, 25x150x900 mm, 25x150x1800 mm og 25x150x2220 mm.

Komposit må ikke anvendes som bærende element i en konstruktion.

Tolerancer og øvrige angivelser:

*) Der vil med K2 KOMPOSIT, som med alle andre produkter, forekomme en vis påvirkning fra solens UV-stråler. Det vil forårsage en mindre blegning af overfladen, ikke væsentligt, men stadig så det kan ses. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten på produktet og berettiger ikke til reklamation.

Træstrukturen, der er præget i kompositten, kan blive slidt ved fysisk påvirkning, ligesom den over tid vil blive påvirket af solen og få en lysere farve tæt på den, som den slebne del af brættet har. Træstrukturen vil derfor ikke længere være helt så synlig.

Der kan forekomme variationer på +/- 1 mm i bredden på K2 KOMPOSIT hegnsbrædder.

Kompositten bliver efter støbning forarbejdet ved børstning, slibning eller fræsning. Ved denne proces kan der opstå variationer i udtrykket/grovheden samt i sliberetningen.

Komposit arbejder ved temperaturændringer og i begrænset omfang også ved fugt. Ved anvendelse som hegn eller beklædning, hvor brædderne udelukkende er fastgjort i enderne, vil bevægelserne i materialet kunne give et træk på tværs af brædderne, hvilket resulterer i, at de buer ud på midten. Ved montage uden understøtning på midten af brædderne kan de desuden over tid komme til at hænge en anelse. For at forebygge disse situationer – og for at styrke brædderne på udsatte placeringer – anbefaler vi, at nogle af brædderne forsynes med en stålkerne, der skydes ind i et hulrum. Disse stålkerner sælges separat.

Der er tale om et delvist naturprodukt, og derfor er der mindre forskelle i farvenuancen, specielt når der er tale om forskellige bestillingsnumre (produktionsnumre). Hver enkelt ordre leveres altid fra samme bestillingsnummer, men efterfølgende ordrer kan ikke forventes at komme fra samme bestillingsnummer. Nuanceforskellene bliver mindre over tid, når solen har påvirket overfladen.

Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme nister samt enkelte træ- og metalstykker i overfladen. Dette kan ikke helt undgås, da der anvendes både naturmaterialer og genanvendte materialer.

Der kan efter montagen forekomme udfældninger af overskudsmateriale på brædderne. Disse kan – ligesom eventuelle algebelægninger – fjernes ved rengøring. Se vedligeholdelsesvejledningen.

Foranstående berettiger ikke til reklamation.

Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, mærker, revner, pletter mv., som umiddelbart kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for værende godkendt, og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder. Montage skal ske i henhold til montagevejledningen, da reklamationsretten ellers bortfalder.

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med K2 Komposit ApS. I de tilfælde, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer.

K2 KOMPOSIT Produktblad hegnsbrædder med fer og not er opdateret 07.11.2023

Reklamation:

Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, revner mv., som umiddelbart kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for værende godkendt, og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder.

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med K2 Komposit ApS.

I de tilfælde, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer.

Produktblad stål er opdateret 12.12.2023

K2 KOMPOSIT

Vedligeholdelse komposit



K2 KOMPOSIT kræver ikke anden vedligeholdelse end almindelig rengøring i nødvendigt omfang. En blød kost er ideel til at feje kompositten ren, og ved vask kan man bruge et almindeligt rengøringsmiddel.

Det anbefales, at kompositten holdes ren for snavs, pollen og støv, så det ikke sætter sig fast i overfladen og giver grobund for alger og mug, da dette i enkelte tilfælde vil kunne give misfarvninger.

Det anbefales, at man 1-2 gange årligt efter behov, afhængigt af vejr og placering, påfører kompositten en almindelig algefjerner eller et desinficerende middel som forebyggelse for at minimere alge- og bakterievækst.

Hvis der kommer grønne belægninger, fjernes de med udendørs Rodalon eller et tilsvarende produkt. Benyt eventuelt en gulvskrubbe til at løsne kraftige belægninger.

Ved meget besværlige pletter eller kraftig tilsmudsning bør man først forsøge sig med ovenstående metoder. Højtryksrensere kan anvendes med forsigtighed, men man bør dog først prøve på et mindre synligt sted.

Hvis der skulle opstå misfarvning af kompositten som følge af alger eller bakterier, kan denne afvaskes med en opløsning af 1 del klorin til 5 dele vand. Blandingen påføres med sprøjte eller børste. Sørg for at hele fladen får et jævnt lag og lad det sidde i et par minutter. Der skylles efter med rent vand. Behandlingen gentages efter behov. Husk at læse anvisningen på emballagen. Bemærk, at der kan være forskel i koncentrationen af virkemidlet i klorrensemidlet.

Efter montering kan der komme et udtræk af overskudsstoffer fra kompositten, som kan give rande på overfladen af kompositten. Disse rande vil forsvinde af sig selv ved påvirkning af vejr og vind, men specielt ved overdækkede arealer, hvor det ikke regner på kompositten, kan det være nødvendigt at afvaske den nogle gange for at fjerne disse rande.

Ridser og skrammer kan gøres mindre synlige ved forsigtigt at slibe i bræddernes længderetning med sandpapir eller eventuelt en stålbørste. Overfladen vil herefter stå med en lidt anden nuance, men dette vil udlignes i løbet af kort tid. Eventuelle nister kan gøres mindre synlige ved at duppe med en vandfast tusch i samme farve som kompositten.

Fedtpletter forsvinder for det meste med sol, vind og vejr, men de kan fjernes ved at tørre/duppe med en klud vædet med rensebenzin og tørre efter med en klud vredet i sæbevand. Gentages efter behov.

Det anbefales at benytte dupper under tunge havemøbler samt at holde terrassen fri for sand, da der ellers vil kunne komme ridser i kompositten, når møblerne bliver trukket hen over terrassen.

Hvis endesamlinger på terrassen mod forskrifterne er udført, så to terrassebrædder deler en strø, er der ekstra grund til jævnligt at rense mellemrummene mellem enderne på terrassebrædderne. Ved ophobning af snavs på strøen kan der opstå modstand, som kan forhindre såvel bevægelser i kompositten som afvanding af kamrene i kompositten. Hvis bevægelserne i kompositten hindres, kan det resultere i, at kompositbrædderne trækker sig sammen og giver større mellemrum i endesamlingerne. I værste fald kan brædderne blive beskadiget.